TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 12/2025

TIPLON ZELFKLEVENDE EPDM POLYBACK: 15 CM X 30,5 M
TIPLON ZELFKLEVENDE EPDM POLYBACK: 22,5 CM X 30,5 M

Materiaalomschrijving

Tiplon zelfklevende EPDM polyback is een gevulkaniseerde zelfklevende EPDM-strook voor:

- Dwarsverbindingen
- Dakrandafwerking
- Verdubbeling van naden bij groendaken
- Horizontale herstellingen

Producteigenschappen

Tiplon zelfklevende EPDM polyback	15 cm * 30,5 m	22,5 cm * 30,5 m
Basis	synthetische rubber & epdm	synthetische rubber & epdm
Breedte	15 cm	22,5 cm
Dikte	2,2 mm	2,2 mm
Rollengte	30,5 m	30,5 m
Droge stof	100%	100%
Elasticiteit	480%	480%
Gewicht	14 kg / rol	21 kg / rol
Houdbaarheid	18 maanden	18 maanden

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Tiplon zelfklevende EPDM polyback	15 cm * 30,5 m	22,5 cm * 30,5 m
Kleur	zwart	zwart
Treksterkte	11,3 Mpa minimaal	11,3 Mpa minimaal

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de Tiplon zelfklevende EPDM polyback onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

Op het dak:

- Bewaar de Tiplon zelfklevende EPDM polyback op het dak in de schaduw.
- Hou de Tiplon zelfklevende EPDM polyback weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

Verwerking

- Breng Tiplon primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Tiplon primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Tiplon primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Tiplon zelfklevende EPDM polyback, verwijder de Polyback beschermingsfolie en rol de Tiplon zelfklevende EPDM polyback dwars aan met een aandrukrol.
- Afkitten met de Tiplon EPDM kit indien nodig:
  - Tegennaden.
  - Dakrandprofielen (aan de kant van het profiel).
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Tiplon gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

TIPLON

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Tiplon zelfklevende EPDM polyback.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV