Evacon 3.0 10L

Materiaalomschrijving

Evacon 3.0 is een synthetische verspuitbare contactlijm voor de verkleving van Evalastic EPDM.

Producteigenschappen

Evacon 3.0 10L	
Fysische toestand	vloeibaar
Kleur	bruin blauw
Geur	kenmerkende geur
Kookpunt	55 °C
Vlampunt	-26 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200 °C
Dampspanning	160 hPa 20°C
Dichtheid	0,87 g/cm³ ± 0.05
Oplosbaarheid	water: niet oplosbaar in water
Viscositeit, dynamisch	450 mPa·s ±150 (Spindle 4; 20 RPM @20°C)
Ontploffingseigenschappen	het product is niet ontploffingsgevaarlijk maar kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen
Houdbaarheid	12 maanden

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Evacon 3.0 op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 20 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Evacon 3.0 op het dak in de schaduw.
- Hou de Evacon 3.0 weg van warmte (T hoger dan 55 °C), vlammen & vonken.
- De Evacon 3.0 moet op een minimale temperatuur van 15°C gehouden worden om een goede kleefkracht te hebben.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

Verwerking

- Breng de Evacon 3.0 zowel aan op de te verkleven ondergrond als op de onderkant van de Evalastic EPDM.

Verbruik

Lijmrol	Verbruik per m²	Verbruik per bus
Evacon 3.0 10L	600 g / m²	Ca. 13,5 m² / bus

Drukvat	Verbruik per m²	Verbruik per bus
Evacon 3.0 10L	350 g / m²	Ca. 23,5 m² / bus

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Evacon 3.0.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV