retrideX®

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

retrideX dakrandkit 600ml

Materiaalbeschrijving

RetrideX dakrandkit is een afdichtingskit voor:

- Afkitten dakranden
- Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk

Producteigenschappen

retrideX dakrandkit (600 ml)	
Volumemassa	1,13 kg / l
Droge stof gehalte	100 %
Kleur	zwart
Verwerkingstemperatuur	> 5° C
Houdbaarheid	12 maanden
Temperatuur bestendigheid na uitharden	-40 / +120°C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de retrideX dakrandkit op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de retrideX dakrandkit op het dak in de schaduw.
- Hou de retrideX dakrandkit weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

retrideX ® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

retrideX®

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond vlak is en dat scherpe delen geëgaliseerd worden.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond schoon, olie- en vetvrij, droog en zuiver is.
- Ondergronden waar dauw op ligt of nat zijn, dienen door middel van hete lucht te worden gedroogd.

Verwerking

- Breng de retrideX dakrandkit in rillen aan op de ondergrond met een kitpomp. De open tijd is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. De open tijd wordt verkort bij hoge temperaturen.
- De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 5° C.
- De lijmverbinding is belastbaar na 48 uur (afhankelijk van weersomstandigheden, ondergrond & laagdikte).
- Verontreinigde oppervlakken en gereedschappen kunnen gereinigd worden met wasbenzine.
- Vermijd open vuur of ontstekingsbronnen, want de retrideX dakrandkit is brandbaar.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van de retrideX dakrandkit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

retrideX ® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV