TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

SecuOne® primer 3,78l

Materiaalomschrijving

SecuOne® primer is een solvent gebonden primer.
Deze primer dient voor het reinigen en primen van het SecuOne® membraan voor de zelfklevende SecuOne® toebehoren:

- SecuOne® pre-tape
- SecuOne® flashing polyback
- SecuOne® zelfklevende EPDM polyback
- SecuOne® EPDM Kit

Producteigenschappen

SecuOne® primer 3,78l	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubber
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	olijfgroen tot donkergrijs
Soortelijke massa	0,9 kg / L
Droge stof	18 %
Verpakking	3,78 L
Vlampunt	4,4 °C
VOC gehalte	727 g / L

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

SecuOne® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Stockage

In het magazijn:

- Hou de verpakking gesloten en zorg voor ventilatie.
- Indien de SecuOne® primer onder de 15 °C bewaard wordt, moet deze voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden.

Op het dak:

- Bewaar de SecuOne® primer op het dak in de schaduw.
- Hou de SecuOne® primer weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.
- Roer de SecuOne® primer 5 minuten tot deze een uniforme kleur heeft.

Verwerking

- Breng SecuOne® primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de SecuOne® primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de SecuOne® primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de SecuOne® pre-tape / SecuOne® flashing polyback / SecuOne® zelfklevende EPDM polyback.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het SecuOne® gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Verbruik

	Breedte	Verbruik per lm
SecuOne® pre-tape	7,5 cm	0,02 L / lm
SecuOne® flashing polyback	15 cm	0,04 L / lm
SecuOne® flashing polyback	30 cm	0,08 L / lm

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

SecuOne® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

	Breedte	Verbruik per lm
SecuOne® zelfklevende EPDM polyback	15 cm	0,04 L / lm
SecuOne® zelfklevende EPDM polyback	22,5 cm	0,06 L / lm

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van SecuOne® primer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

SecuOne® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV