retrideX®

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

Alulon MF coating

Materiaalbeschrijving

Alulon MF coating is een zilvergrijze coating op basis van polymeren, bitumen en aluminiumschilfers.

Toepassingen

Alulon MF coating kan toegepast worden op alle retrideX EPDM-membranen met volgend doel:

- Mos- en algengroei tegen houden op het dak, zodat het regenwater helder blijft.
- Een zilvergrijze kleur geven aan het dakoppervlak: 2 lagen zijn noodzakelijk voor een egale kleur.
- Weerkaatsen van de zon: mildert de temperatuur op daken.

Producteigenschappen

Alulon MF coating	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Houdbaarheid (in ongeopende, originele verpakking)	12 maanden
Kleur	zilver
Soortelijke massa (bij 20°C)	1,02 kg/L
Vlampunt	39 °C
Verpakkingseenheid	bus van 12,5 kg

Stockage

- Bewaring — Bij temperaturen van + 5 °C à 20 °C.
- Houdbaarheid — Minstens 12 maanden in de originele en gesloten verpakking.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

retrideX ® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

retrideX®

Verwerking

• Ondergrond	Droog, vet- en stofvrij.
• Dakoppervlak	Vooraf reinigen met een hogedrukreiniger indien een lange periode verloopt tussen het leggen van het membraan en het aanbrengen van de coating.
• Weersomstandigheden	Voldoende stabiel, d.w.z. niet regenen tijdens en tot 4 u. na het aanbrengen van de coating.
• Verwerking	Goed oproeren voor gebruik. Aanbrengen met een lamsvelrol of blokborstel. Niet verwerken onder +5 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid ≤ 80%. Binnen de 12 maanden na fabricatie verwerken. Niet roken en gassen niet inademen.
• Droogtijd	Stofvrij na 4 u. Droog na 24 u.

Verbruik

• Één laag	± 150 g/m².
• Twee lagen	± 250 g/m² - nodig om een egale kleur te bekomen.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Alulon MF coating.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

retrideX ® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV