TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

TRIDEX STROKENHECHTER 600ML

Productomschrijving

Tridex strokenhechter is een gebruiksklare pasteuze kleefstof met speciale eigenschappen voor het horizontaal en verticaal verlijmen van EPDM-rubberbanen.

Kenmerken

Tridex strokenhechter 600ml	
Producttype	kleefstof op synthetische rubber basis
Kleur	zwart
Geur	specifiek, naar oplosmiddelen (bevat geen aromaten)
Viscositeit (20 °C)	4500 ± 2000 Pa.s (Methode: SL 002A) (Brookfield RVF, Helipath)
Vlampunt	< 0 °C (closed cup)
Dichtheid (20 °C)	1150 ± 50 kg/m³ (Methode: SL 006A)
Droge stof	76 ± 2 % (Methode: SL 001C)
Houdbaarheid	9 maanden, mits koel opgeslagen in de originele,niet geopende verpakking.

Toepassing

- Eenzijdige verlijming van EPDM-folie op diverse ondergronden en op zichzelf. De lijmverbinding is elastisch en watervast. Na volledige doordroging is de lijmverbinding bestand tegen temperaturen tot 80 °C.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tridex® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Ondergronden

- Tridex strokenhechter geeft een goede hechting op vele materialen zoals bijvoorbeeld EPDM-foliën, Hard-PVC, Acrylaatglas, SVS, RVS, Steen, Beton, Gasbeton, Lood, Hout en Bitumineuze ondergronden. De ondergronden dienen schoon, olie- en vetvrij en droog te zijn. Bedauwde of natte ondergronden moeten voor het verlijmen door middel van hete lucht worden gedroogd. De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt + 5 °C.

Gebruiksaanwijzing

- Kleefstof door middel van kitspuit in rillen aanbrengen op de ondergrond, vervolgens de folie binnen enkele minuten in de kleefstofril leggen en aanrollen. Bij verticale verlijmingen kan het afhankelijk van het eigen gewicht van de folie noodzakelijk zijn, na het aanbrengen van de kleefstof en inleggen/aanrollen van de folie, deze weer even los te trekken en de kleefstof enkele minuten te laten ontluchten, vervolgens de folie opnieuw in leggen en aan rollen (contactverlijming).

Reinigen

- Verontreinigde oppervlakken en gereedschappen kunnen met behulp van benzine worden gereinigd.

Open tijd

- De maximale open tijd is sterk weersafhankelijk. In het algemeen komt na een open tijd van maximaal 5 minuten nog een goede verlijming tot stand. Bij het verlijmen op warme ondergronden wordt de open tijd aanzienlijk verkort.

Waarschuwing

- Strokenhechter is brandbaar.
- Open vuur of andere ontstekingsbronnen vermijden.

Leveringsvorm

- Worsten van 600 ml

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Tridex strokenhechter.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tridex® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV