HP-250 primer - 3,78L

Materiaalomschrijving

HP-250 primer is een solvent gebonden primer.
Deze primer dient voor het reinigen en primen van het Sure-Seal/Sure-White membraan voor de zelfklevende Sure-White toebehoren:

- Sure-White® SecurTAPE polyback
- Sure-White® PS flashing polyback
- Sure-White® PS cover polyback
- Sure-White® PS RUSS polyback
- EPDM kit

Toepassingsgebieden

HP-250 primer 3,78L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubber
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	olijfgroen tot donkergrijs
Soortelijke massa	0,9 kg / L
Droge stof	18 %
Verpakking	3,78 L
Vlampunt	4,4 °C
VOC gehalte	727 g / L

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Sure-White® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

SURE-WHITE

Stockage

In het magazijn:

- Hou de verpakking gesloten en zorg voor ventilatie.
- Indien de HP-250 primer onder de 15 °C bewaard wordt, moet deze voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden.

Op het dak:

- Bewaar de HP-250 primer op het dak in de schaduw.
- Hou de HP-250 primer weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.
- Roer de HP-250 primer 5 minuten tot deze een uniforme kleur heeft.

Verwerking

- Breng HP-250 primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de HP-250 primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de HP-250 primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Sure-White® SecurTAPE polyback / Sure-Wite® PS flashing polyback / Sure-White® PS cover polyback / Sure-White® PS RUSS polyback.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Sure-White® gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Verbruik

	Breedte	Verbruik per lm
Sure-White® pre-tape	7,5 cm	0,02 L / lm
Sure-White® SecurTAPE polyback	7,5 cm	0,04 L / lm
Sure-White® SecurTAPE polyback	15 cm	0,08 L / lm
Sure-Wite® PS flashing polyback	15 cm	0,04 L / lm
Sure-Wite® PS flashing polyback	30 cm	0,08 L / lm

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Sure-White® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

	Breedte	Verbruik per lm
Sure-White® PS cover polyback	15 cm	0,04 L / lm
Sure-White® PS cover polyback	22,5 cm	0,06 L / lm
Sure-White® PS RUSS polyback	15 cm	0,04 L / lm
Sure-White® PS RUSS polyback	22,5 cm	0,06 L / lm

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van HP-250 primer.
- Wij verwijzen tevens naar de geldende Builwise-richtlijnen betreffende platte daken.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Sure-White® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV