Evacon 3 10L

Materiaalomschrijving

Evacon 3 is een synthetische verspuitbare contactlijm voor de verkleving van Evalastic EPDM.

Producteigenschappen

Evacon 3 10L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubbers
Dampspanning (bij 20° C)	160,00 hPa
Geur	aromatisch
Gewicht	8,2 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	geel / geelbruin
Kookpunt	60 °C
Oplosbaarheid in water	niet oplosbaar in water
Soortelijke massa	0,82 kg/L
Vlampunt	≥ -26°C
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200 °C

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Evacon 3 op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 20 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Evacon 3 op het dak in de schaduw.
- Hou de Evacon 3 weg van warmte (T hoger dan 60 °C), vlammen & vonken.
- De Evacon 3 moet op een minimale temperatuur van 15°C gehouden worden om een goede kleefkracht te hebben.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

Verwerking

- Breng de Evacon 3 zowel aan op de te verkleven ondergrond als op de onderkant van de Evalastic EPDM.

Verbruik

Lijmrol	Verbruik per m²	Verbruik per bus
Evacon 3 10L	600 g / m²	Ca. 13,5 m² / bus

Drukvat	Verbruik per m²	Verbruik per bus
Evacon 3 10L	350 g / m²	Ca. 23,5 m² / bus

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Evacon 3.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV