VM BUILDING SOLUTIONS

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 12/2025

PRIMER - 1L

Materiaalomschrijving

Primer is een tolueenvrije solvent gebonden primer.
Deze primer dient voor het reinigen en primen van het Sure-Seal® membraan voor de zelfklevende Sure-Seal® toebehoren:

- Sure-Seal® SecurTAPE polyback
- Sure-Seal® PS flashing polyback
- Sure-Seal® PS cover polyback
- Sure-Seal® PS RUSS polyback
- EPDM kit

Producteigenschappen

Primer 1L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking
Kleur	geelachtig
Soortelijke massa	0,79 kg / L
Vastestofgehalte	ca. 14,0 - 16,5%
Verpakking	1 L
Vlampunt	-20 °C

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Stockage

In het magazijn:

- Hou de verpakking gesloten en zorg voor ventilatie.
- Indien de primer onder de 15 °C bewaard wordt, moet deze voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden.

Op het dak:

- Bewaar de primer op het dak in de schaduw.
- Hou de primer weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.
- Schud of roer primer grondig vóór gebruik en roer elke 15-20 minuten opnieuw tijdens gebruik.

Verwerking

- Breng primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Sure-Seal® SecurTAPE polyback / Sure-Seal® PS flashing polyback / Sure-Seal® PS cover polyback / Sure-Seal® PS RUSS polyback.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Sure-Seal® gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Verbruik

	Breedte	Verbruik per lm
Sure-Seal® pre-tape	7,5 cm	0,02 L / lm
Sure-Seal® SecurTAPE polyback	7,5 cm	0,04 L / lm
Sure-Seal® SecurTAPE polyback	15 cm	0,08 L / lm

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

	Breedte	Verbruik per lm
Sure-Seal® PS flashing polyback	15 cm	0,04 L / lm
Sure-Seal® PS flashing polyback	30 cm	0,08 L / lm
Sure-Seal® PS cover polyback	15 cm	0,04 L / lm
Sure-Seal® PS cover polyback	22,5 cm	0,06 L / lm
Sure-Seal® PS RUSS polyback	15 cm	0,04 L / lm
Sure-Seal® PS RUSS polyback	22,5 cm	0,06 L / lm

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van primer.
- Wij verwijzen tevens naar de geldende Builwise-richtlijnen betreffende platte daken.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com