FICHE TECHNIQUE
VERSION: 12/2023

SecuOne® primer 3,78l

Description

SecuOne® primer est un primaire à base de solvant.
Ce primaire sert au nettoyage et à la préparation de la surface du SecuOne® EPDM pour des accessoires SecuOne® autocollants:

- SecuOne® pre-tape
- SecuOne® flashing polyback
- SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback
- SecuOne® mastic EPDM

Propriétés du produit

SecuOne® primer 3,78l	
État physique	liquide
Base	caoutchouc synthétique
Conservation	9 mois
Couleur	vert olive à gris foncé
Densité	0,9 kg / L
Matière sèche	18 %
Conditionnement	3,78 L
Point d'éclair	4,4 °C
Teneur en COV	727 g / L

VM Building Solutions NV/SA
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

SecuOne® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

Stockage

Dans le magasin:

- Garder l'emballage fermé et assurer une ventilation adéquate.
- Si le SecuOne® primer est conservé à une température inférieure à 15 °C, il doit être amené à température ambiante avant de pouvoir être appliqué.

Sur le toit:

- Conserver le SecuOne® primer à l'ombre sur le toit.
- Garder le SecuOne® primer à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.
- Remuer le SecuOne® primer pendant 5 minutes jusqu'à ce que sa couleur soit uniforme.

Application

- Appliquer le SecuOne® primer au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le SecuOne® primer uniformément sur la surface.
- Laisser le SecuOne® primer sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Poser le SecuOne® pre-tape / SecuOne® flashing polyback / SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback.
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme SecuOne®.
- Température d'application minimale: 5 °C.

Consommation

	Largeur	Consommation par mc
SecuOne® pre-tape	7,5 cm	0,02 L / mc
SecuOne® flashing polyback	15 cm	0,04 L / mc
SecuOne® flashing polyback	30 cm	0,08 L / mc

VM Building Solutions NV/SA
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

SecuOne® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

	Largeur	Consommation par mc
SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback	15 cm	0,04 L / mc
SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback	22,5 cm	0,06 L / mc

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés de SecuOne® primer.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

SecuOne® est une marque déposée de VM Building Solutions SA