TIPLON

FICHE TECHNIQUE
VERSION: 2/2026

TIPLON MASTIC EPDM (600ML)

Description

Tiplon mastic EPDM est un mastic d'étanchéité pour:

- Tiplon flashing polyback
- Tiplon EPDM auto-adhésive polyback
- Avaloirs
- Joints entre la membrane EPDM et le béton / la maçonnerie

Données techniques

Tiplon mastic EPDM	600 ml
Base	caoutchouc synthétique et solvents
Contenu	600 ml
Conservation	12 mois
Couleur	noir
Densité	1,13 g/ml
Résistance à la température après durcissement	-40 / +120°C

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Tiplon mastic EPDM dans un endroit sec entre 5 °C et 25 °C.

Sur le toit:

- Conserver le Tiplon mastic EPDM à l'ombre sur le toit.
- Garder le Tiplon mastic EPDM à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

TIPLON

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter; nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec, propre et prétraité avec Tiplon primer.

Application

- Tiplon flashing polyback:
  - Appliquer un trait de kit sur le pourtour du Tiplon flashing polyback.
- Tiplon EPDM auto-adhésive polyback:
  - Dans le cas d'un profil de rive, appliquer un trait de mastic sur le Tiplon EPDM auto-adhésive polyback du côté du côté du profil de rive.
- Avaloirs:
  - Placer l'avaloir complètement dans le mastic et rouler avec le maroufleur.
- Joints entre la membrane EPDM et le béton / la maçonnerie:
  - Appliquer le kit sur le solin / le profilé mural dans la partie supérieure.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Tiplon mastic EPDM.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA