Evacon 3 spray 750ml

Description

Evacon 3 spray est une colle de contact prête à l'emploi en bombe aérosol.

Propriétés du produit

Evacon 3 spray 750ml	
État d'agrégation	liquide
Odeur	aromatique
Gewicht	525 g
Conservation	12 mois au frais dans l'emballage non ouvert
Couleur	claire, jaunâtre
Solubilité dans l'eau	non soluble dans l'eau
Point d'éclair	< 0 °C

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Evacon 3 spray dans un local sec, fermé mais ventilé, entre 0 et 20 °C.

Sur le toit:

- Conserver le Evacon 3 spray à l'ombre sur le toit.
- Garder le Evacon 3 spray à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 40 °C), des flammes et des étincelles..
- Evacon 3 spray doit être maintenu à une température minimale de 15°C pour avoir une bonne adhérence.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre, et le nettoyer éventuellement avec de l'acétone.

Application

- Le Evacon 3 spray est une colle de contact à appliquer sur les deux surfaces à encoller.
- Cette colle peut être appliquée aussi bien horizontalement que verticalement. Avant l'emploi, agiter la bombe aérosol pendant au moins 30 secondes pour bien répartir le gaz propulseur et obtenir une pulvérisation homogène. Maintenir la bombe aérosol à environ 15 à 20 cm de la surface à pulvériser.
- La colle doit être appliquée sur les deux faces, sur le support et sur le Evalastic.
- Lorsque la colle est sèche au touché, appliquer soigneusement le Evalastic (dans les 10 minutes) en veillant à ne pas emprisonner d'air (éviter pour ce faire les tensions et les plis) et rouler soigneusement au moyen d'un rouleau en silicone pour obtenir une liaison optimale.
- La température d'application est comprise entre 5 °C et 35 °C. Le Evacon 3 spray ne convient pas pour réaliser des liaisons de joints avec la membrane Evalastic EPDM.
- Les différents supports appropriés sont: le béton, le béton cellulaire, le bois, les feuilles bitumineuses pour l'étanchéité de toiture (minéralisées), etc. Le support sur lequel est appliqué le Evacon 3 spray doit être porteur, propre, sec et exempt de graisse. Les parties saillantes doivent être égalisées. Le Evacon 3 spray n'est pas adapté au collage sur de la mousse de polystyrène non revêtue (nue) ou sur une membrane en PVC.
- La durée d'ouverture dépend fortement de la température et de l'humidité. Dans des circonstances normales, ne pas appliquer plus de colle que ce qui peut être couvert en 5 à 15 minutes maximum. À des températures élevées, la durée d'ouverture est raccourcie.
- Le temps de prise dépend de la température et de l'humidité. La force de liaison augmente progressivement et atteint son maximum après environ 48 heures.
- Les outils utilisés peuvent être nettoyés avec contact cleaner.

Consommation

Bombe aérosol	Consommation par m²	Consommation par bombe aérosol
Evacon 3 spray 750ml	Env. 350 g / m²	Env. 1,5 m² / bombe aérosol

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Evacon 3 spray 750ml.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® est une marque déposée de VM Building Solutions SA