SECURITAN® EPDM

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

SECURITAN PS RUSS POLYBACK: 15 CM X 30,5 M
SECURITAN PS RUSS POLYBACK: 22,5 CM X 30,5 M

Materiaalomschrijving

Securitan PS RUSS polyback 15 cm x 30,5 m dient voor kimfixatie van de rand- en hoekzones en bestaat uit:

- Een Securitan tape polyback aan 1 kant,
- Een versterkte EPDM membraanstrook aan de andere kant.

Securitan PS RUSS polyback 22,5 cm x 30,5 m dient voor mechanische bevestiging van de middenzones en bestaat uit:

- Een Securitan tape polyback aan 2 kanten,
- Een versterkte EPDM membraanstrook in het midden.

Producteigenschappen

Securitan PS RUSS polyback	15 cm * 30,5 m	22,5 cm * 30,5 m
Basis	synthetische rubber	synthetische rubber
Breedte	15 cm	22,5 cm
Dikte	1,9 mm	1,9 mm
Rollengte	30,5 m	30,5 m
Gewicht	8,54 kg / rol	12,75 kg / rol
Houdbaarheid	18 maanden	18 maanden
Kleur	zwart	zwart

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Securitan® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

SECURITAN®
EPDM

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de Securitan PS RUSS polyback onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

Op het dak:

- Bewaar de Securitan PS RUSS polyback op het dak in de schaduw.
- Hou de Securitan PS RUSS polyback weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

Verwerking

- Plaats de Securitan PS RUSS polyback met de tape naar boven gericht.
- Plaats ovalen bevestigingsplaatjes (80 mm x 40 mm), met een maximale tussenafstand van 30 cm en schroef deze vast.
- Breng Securitan primer aan op de onderkant van het Securitan membraan, waartegen de Securitan PS RUSS polyback geplaatst wordt.
- Laat de Securitan primer drogen tot deze handdroog is.
- Verwijder de polyback beschermingsfolie en rol het Securitan membraan over de tape en druk hard aan.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Securitan gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Securitan PS RUSS polyback.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Securitan® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV