TIPLON

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 12/2025

BONDING ADHESIVE 90.8.30A 18,9L

Materiaalomschrijving

Bonding adhesive is een solventgebonden contactlijm om Tilpon EPDM te verkleven op diverse ondergronden.
Het aanbrengen van de contactlijm gebeurt door middel van een lijmrol.

Producteigenschappen

Bonding adhesive 90.8.30A 18,9L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Droge stof	18-22 % (+/- 2 %)
Geur	koolwaterstof
Inhoud	18,9 L
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	geel
Kookpunt	56° C - 139° C
Soortelijke massa	0,84 kg / L (+/- 0,05)
Vlampunt	≥ -20°C
Zelfontbrandingstemperatuur	223 °C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Bonding adhesive op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 25 °C.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Op het dak:

- Bewaar de Bonding adhesive op het dak in de schaduw.
- Hou de Bonding adhesive weg van warmte (T hoger dan 56 °C), vlammen & vonken.
- De Bonding adhesive moet op een minimale temperatuur van 15°C gehouden worden om een goede kleefkracht te hebben.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

Verwerking

Breng de Bonding adhesive zowel aan op de te verkleven ondergrond als op de onderkant van de Tiplon EPDM.

Verbruik (afhankelijk van de ondergrond)

	Verbruik per m²	Verbruik per bus
Bonding adhesive 90.8.30A – 18,9 L	600 g / m²	Ca. 26,5 m² / bus

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Bonding adhesive 90.8.30A.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tiplon® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV