FICHE TECHNIQUE
VERSION: 1/2026

TRIDEX PONDLINER-MEMBRANE D'ÉTANGS

Description

Tridex pondliner-membrane d'étangs:

- épaisseur 0,75 mm sur mesure en 2D
- épaisseur 1,00 mm sur mesure en 2D en 3D
- épaisseur 1,2 mm sur mesure en 2D en 3D
- épaisseur 1,5 mm sur mesure en 2D en 3D
- épaisseur 2,00 mm sur mesure en 3D

Les membranes Tridex EPDM sont noires.

Montage

Collé avec KS137, KS143, KS205 ou mastic pour bandes fixé mécaniquement ou librement avec lestage.

Caractéristiques

Caractéristiques	Norme	Spécifications		Mesure
Résistance à la traction	EN 12311-2	N/mm²	≥ 6	≥ 8
Allongement en cas d'une force de traction maximale	EN 12311-2	%	≥ 400	≥ 400
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	N	≥ 25	≥ 25
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	%	≤ 0,5	≤ 0,5
Résistance au pelage des joints	EN 12316-2	N/50mm	≥ 25	≥ 25*
Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-2	N/50mm	N/50mm	≥ 200*
Résistance à la charge statique sur le béton	EN 12730	-	-	≥ L20

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tridex® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

Caractéristiques	Norme	Spécifications		Mesure
Pénétration dynamique sur EPS 150	EN 12691	mm	-	≥ 2000
Résistance à la pénétration des racines	EN 13948	-	conforme	certificat disponible collage à chaud
Étanchéité à l'eau	EN 1928	-	-	conforme à 10 kPa
Flexibilité à basse température	EN 495-5	°C	≤ -30	≤ -45
Résistance à la grêle support dur support mou	EN 13583	 m/s m/s	 ≥ 17 ≥ 35	 17 35
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	EN 1931	-	70000	70000
Résistance à l'ozone	EN 1844	-	pas de fissures	conforme
Convient pour un contact avec le bitume	EN 1548	-	conforme	conforme

* Valeur pour les joints collés et collés à chaud.

Remarque

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Tridex pondliner-membrane d'étangs.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tridex® est une marque déposée de VM Building Solutions SA