TIPLON

FICHE TECHNIQUE
VERSION: 12/2025

TIPLON PUR 6KG

Description

- Tiplon Pur est une colle polyuréthane monocomposant pour le collage des membranes Tiplon EPDM dans la partie centrale des toitures.

Données techniques

Tiplon PUR - 6kg	
État d'agrégation	liquide
Matière sèche	82 % (+/- 2 %)
Odeur	caractéristique
Poids	6 kg
Conservation	12 mois
Couleur	jaune doré
Point d'ébullition	57 °C
Point d'éclair	-18 °C

Stockage

Dans le dépôt:

- Stocker le Tiplon Pur dans un local sec, fermé mais ventilé, entre 10 et 25 °C. (Tiplon Pur n'est pas résistant au gel)

Sur le toit:

- Conserver le Tiplon Pur à l'ombre sur le toit.
- Garder le Tiplon Pur à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 94 °C), des flammes et des étincelles.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

TIPLON

Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre, et le nettoyer éventuellement avec de l'acétone.

Application

- Percer 4 trous dans le fond de l'emballage métallique.
- Appliquer le Tiplon Pur sur la surface en effectuant des mouvements pendulaires
- Laisser sécher.

Consommation (en fonction du support)

	Consommation par m²	Consommation par bidon
Tiplon PUR – 6 kg	350 g / m²	Env. 17 m² / bidon

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés de Tiplon Pur.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA