FICHE TECHNIQUE
VERSION: 1/2026

TRIDEX KS87 MASTIC EPDM

Description

Mastic à base de caoutchouc synthétique.

Caractéristiques techniques

Tridex KS87 mastic EPDM	
Masse volumique	1,13 kg / l
Teneur en matière sèche	100 %
Couleur	noir
Température d'application	> 5° C
Durée de conservation	12 mois
Résistance à la température après durcissement	-40 / +120°C

Conditionnement

- Cartouches 310 ml
- Boudins 600 ml

Applications

- Tridex KS87 mastic EPDM est appliqué à l'aide d'un pistolet à mastic fermé et permet de traiter les points particuliers tels que les coins, joints en T, rives de toit, acrotères et dispositifs d'évacuation des eaux de pluie. Toutes les finitions doivent être mastiquées entièrement. Tridex KS87 mastic EPDM empêche toute capillarité et n'est appliqué que pendant ou après le contrôle final du toit, car il n'est pas possible de coller par-dessus le mastic. Ce mastic ne peut en aucun cas être remplacé par un autre mastic ne faisant pas partie du système.
- Il s'utilise en combinaison avec Tridex KS137 colle de contact et Tridex KS2000 mastic colle.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tridex® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

Consommation

- Environ 8 mètres courants par boudin de 600 ml.
- Environ 4 mètres courants par cartouche de 310 ml.

Remarque

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Tridex KS87 mastic EPDM.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tridex® est une marque déposée de VM Building Solutions SA