Hertalan® KS96

Productomschrijving

Een hoogwaardige en elastisch blijvende zwarte één-component hechtlijm op basis van MS-polymeer. Deze kit kan worden toegepast op horizontale en verticale ondergronden.

Producteigenschappen

Hertalan® KS96	
Volumemassa	1,42 kg / l
Droge stof gehalte	100 %
Kleur	zwart
Verwerkingstemperatuur	> 5° C
Houdbaarheid	12 maanden

Verpakking

- Kokers 290 ml
- Worsten 600 ml

Toepassingen

- Het lijmen van overlappen en voor het lijmen van Hertalan® stroken op verticale ondergronden. KS96 is speciaal ontwikkeld voor hechting op Hertalan®-stroken.
- De KS96 hecht bovendien bijzonder goed op glas en aluminium.

Lijmverbruik

- Ca. 8 lopende meter per worst 600 ml.
- Ca. 4 lopende meter per koper 290 ml.

VM Building Solutions
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Hertalan® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

HERTALAN®

Reiniging

- Gebruikte gereedschappen direct na gebruik reinigen met wasbenzine.

Open tijd

- De open tijd is sterk afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Onder normale omstandigheden niet meer lijm opbrengen dan in maximaal 5 minuten bedekt kan worden. Bij extreem hoge temperaturen wordt de open tijd verkort. De dakbanen/stroken dienen, voordat huidvorming op de hechtlijm optreedt, uitgerold en aangedrukt te worden.

Doorharding

- Afhankelijk van de ondergrond, weersomstandigheden en luchtvochtigheid. Op bijv. hout of beton wordt de maximale sterkte al na 2-3 dagen bereikt. Tussen de folie en op een poreuze ondergrond wordt na 25-30 dagen de maximale sterkte bereikt.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Hertalan® KS96.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Hertalan® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV