TIPLON

FICHE TECHNIQUE
VERSION: 12/2025

POURABLE SEALER POCKETS:
10 CM DIAM. OU 30 CM LONGUEUR
15 CM DIAM. OU 45 CM LONGUEUR
20 CM DIAM. OU 60 CM LONGUEUR
POURABLE SEALER - 1,89 L

Description

Le Pourable Sealer est un mastic élastomère monocomposant, qui sert à sceller les pénétrations complexes dans les toitures, en combinaison avec les Pourable sealer pockets.

Pourable sealer pockets est un sachet préformé constitué de:

- Une bande en plastique comme support, collée avec Tiplon tape polyback.
- Une bande de Tiplon flashing polyback.

Données techniques

Pourable sealer 1,89 L	
Odeur sec	inodore
Odeur mouillé	menthe
Contenu	1,89 L
Conservation	12 mois
Couleur	noir
Allongement à la rupture	450 %
Densité	1,68 kg / L – 1,80 kg / L

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

Pourable sealer pockets	10 cm	15 cm	20 cm
Diamètre	0,10 m	0,15 m	0,20 m
Poids	0,19 kg / pièce	0,27 kg / pièce	0,34 kg / pièce
Conservation	9 mois	9 mois	9 mois
Couleur	noir	noir	noir
Longueur	0,30 m	0,45 m	0,60 m

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Pourable sealer dans un local sec, fermé mais ventilé, entre 15 °C et 26 °C.

Sur le toit:

- Conserver le Pourable Sealer à l'ombre sur le toit.
- Garder le Pourable sealer à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support de Pourable sealer pockets.
- Ne pas utiliser le Pourable sealer aux endroits où la température peut s'élever au-delà de 82 °C.

Traitement

- Il n'est pas nécessaire de le mélanger.
- Utiliser Tiplon primer avant d'installer le Pourable sealer pockets, mais veiller à ne pas mettre de primer sur la bande en plastique.
- Installer le Pourable sealer pockets autour de la traversée, avec une hauteur minimum de 5 cm.
- Le cas échéant, plusieurs Pourable sealer pockets peuvent être combinés de manière à former un seul Pourable sealer pockets, plus long ou plus haut. S'il dépasse un diamètre de 46 cm, il doit être fixé mécaniquement.
- Retirer le bouchon et verser le Pourable sealer jusqu'au bord dans le Pourable sealer pockets.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

- Le Pourable sealer durcit et devient étanche en moins de 1 heure.
- Le Pourable sealer restant peut être utilisé jusqu'à 30 jours après l'ouverture du sac, à condition de refermer soigneusement le sac avec le bouchon.

Consommation

- 1 sac de 1,89 L remplit un volume de 2 000 cm^3.
- Consommation par Pourable sealer pockets.
  - Diamètre de 10,2 cm = 405 cm^3 = 0,38 L de Pourable sealer
  - Diamètre de 15 cm = 912 cm^3 = 0,87 L de Pourable sealer
  - Diamètre de 20 cm = 1621 cm^3 = 1,55 L de Pourable sealer

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Pourable sealer - pockets.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Tiplon® est une marque déposée de VM Building Solutions SA