Eva primer 3,78L

Materiaalbeschrijving

Eva primer is een oplosmiddelhoudende primer ontwikkeld om te worden gebruikt voor het voorbehandelen van ondergronden waarop Evalastic EPDM waterdicht moet aangesloten worden en waarbij de Eva EPDM kit wordt gebruikt.
Eva primer kan worden gebruikt om het oppervlak tegelijkertijd te reinigen en te primen. Eva primer wordt standaard geleverd in een 3,78 l metalen bus.

Productvoordelen

- Snel drogend
- Eva primer geeft een verbeterde interne sterkte aan de te maken verlijming
- Vergroot de kleefkracht van de Eva EPDM kit op Evalastic EPDM folies.

Toepassing

Eva primer is speciaal ontwikkeld om te worden gebruikt in combinatie met Evalastic EPDM. Tevens kan het worden toegepast op materialen zoals gelakte of ongelakte metalen.

Producteigenschappen

Eva primer 3,78L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubber
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	olijfgroen tot donkergrijs
Soortelijke massa	0,9 kg / L
Droge stof	18 %
Verpakking	3,78 L

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

Eva primer 3,78L	
Vlampunt	4,4 °C
VOC gehalte	727 g / L

Stockage

In het magazijn:

- Hou de verpakking gesloten en zorg voor ventilatie.
- Indien de Eva primer onder de 15 °C bewaard wordt, moet deze voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden.

Op het dak:

- Bewaar de Eva primer op het dak in de schaduw.
- Hou de Eva primer weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.
- Roer de Eva primer 5 minuten tot deze een uniforme kleur heeft.

Verwerking

- Breng Eva primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Eva primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Eva primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats Eva EPDM kit.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Evalastic gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Verbruik

- Voor de afwerking van een traditioneel alu dakrandprofiel met Eva EPDM kit, is het verbruik ongeveer 0,04l/m.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Eva primer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Evalastic® Is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV